

номер дата

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Наименование продукции: | <b>Щебень для строительных работ</b>   |
| Фракция:                | <b>св.10 до 20 мм</b>  |
| Стандарт качества:      | ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия" |
| Изготовитель,           | ---  |
| адрес Изготовителя:     | ---  |
| Потребитель,            | ---  |
| адрес Потребителя:      | ---  |
| Номер партии:           | ---  |
| Количество продукции:   | ---  |
| Номер вагона (судна):   | ---  |
| Номер накладной:        | ---  |

### Результаты испытаний по данным лаборатории:

| № п/п  | Наименование показателя качества   | Единица измерения | Нормативное значение (по стандарту качества)                   | Фактически полученное значение                            |
|--|--|-------------------|--|---|
| <b>1</b>   | <b>Полные остатки на контрольных ситах (зерновой состав)</b>   | % по массе        | от 90 до 100<br>от 30 до 60<br>до 10<br>до 0,5<br>от 95 до 100 | <b>96</b><br><b>53,5</b><br><b>6,3</b><br><b>0</b><br>--- |
|  | - d (наименьший номинальный размер зерна)  |                   |  |   |
|  | - 0,5 (d+D)  |                   |  |   |
|  | - D (наибольший номинальный размер зерна)  |                   |  |   |
|  | - 1,25 D   |                   |  |   |
| - на сите 2,5 мм (для фр.5(3)-10 мм и смеси фр.5(3)-20 мм) |  |                   |  |   |
| <b>2</b>   | <b>Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы</b>  | % по массе        | до 10 включит.<br>свыше 10 до 15<br>свыше 15 до 25             | <b>8</b><br>---<br>---                                    |
|  | - 1-я группа   |                   |  |   |
|  | - 2-я группа   |                   |  |   |
| - 3-я группа   |  |                   |  |   |
| <b>3</b>   | <b>Марка по прочности (дробимости)</b>   | ---               | от 200 до 1400   | <b>1400</b>   |
| <b>4</b>   | <b>Марка по истираемости</b>   | ---               | от И-1 до И-4  | <b>И-1</b>  |
| <b>5</b>   | <b>Содержание зерен слабых пород</b>   | % по массе        | не более 5<br>не более 10<br>не более 15                       | <b>0</b><br>---<br>---                                    |
|  | - для марок по прочности (дробимости) 1000, 1200, 1400   |                   |  |   |
|  | - для марок по прочности (дробимости) 400, 600, 800  |                   |  |   |
| - для марки по прочности (дробимости) 300                  |  |                   |  |   |
| <b>6</b>   | <b>Марка по морозостойкости</b>  | ---               | от F15 до F400   | <b>F300</b>   |
| <b>7</b>   | <b>Содержание пылевидных и глинистых частиц</b>  | % по массе        | не более 1   | <b>0,6</b>  |
| <b>8</b>   | <b>Содержание глины в комках</b>   | % по массе        | не более 0,25  | <b>0</b>  |
| <b>9</b>   | <b>Удельная эффективная активность естественных</b>  | Бк/кг             | до 370<br>свыше 370 до 740<br>свыше 740 до 1500                | <b>16</b><br>---<br>---                                   |
|  | - для строительства и реконструкции жилых и обществ. зданий  |                   |  |   |
|  | - для дорожного строит-ва в пределах территории населенных пунктов, при возведении производств.зданий и сооружений |                   |  |   |
| - для дорожного строительства вне населенных пунктов       |  |                   |  |   |
| <b>10</b>  | <b>Насыпная плотность</b>  | кг/куб.метр       | ---  | <b>1500</b>   |